

## Zerust® Axxatec™ 80C

Zerust Axxatec 80C je tekućina na bazi vode za sprječavanje korozije koja štiti željezne metale do godinu dana. Može se nanositi raspršivanjem, četkom ili umakanjem. Ostavlja proziran i suh zaštitni sloj na dodir. Sigurno za lakirane, gumene i plastične materijale.

Zerust Axxatec 80C tekući je koncentrat na bazi vode za sprječavanje korozije koji se može razrijediti od 2% do 7,5% po primjeni. Ovaj sustav inhibitora korozije na bazi vode štiti željezne metale putem dokazane Zerust Integrated Corrosion Technologies (ICT®). Koristite Axxatec 80 za zaštitu golih željeznih metala kao što su lijevano željezo, čelik i njegove legure tijekom transporta, skladištenja i sastavljanja.

Axxatec 80 stvara proziran, tanak premaz suh na dodir i siguran je za upotrebu na obojenim površinama, gumenim brtvama i plastici. Pruža zaštitu do jedne godine u zatvorenim prostorima ili običnom pakiranju i do 5 godina u hermetički zatvorenim prostorima ili pakiranju Zerust VCI. Axxatec 80C je dizajniran za upotrebu na željeznim metalima, ali može pružiti određenu zaštitu drugim metalima kao što su aluminij, bakar, mjed i legure nikla, itd. Testirajte prije upotrebe na obojenim metalima.

### Primjer primjene

Otopina Axxatec 80 idealna je za upotrebu kod in-line aplikacija, raspršivanjem i umakanjem. Razrjeđivanjem može se prilagoditi za razdoblje zaštite od 6 do 12 mjeseci, ovisno o zahtjevima projekta.



### Benefits

Formira proziran, suhu na dodir, hidrofobni film

Koncentrirana formula smanjuje troškove dostave, omogućuje razrjeđivanje

Sigurno za lakirane površine, gumene i plastične materijale.

Lako se nanosi i uklanja

Bezopasno \*

### Vrsta primjene

Skladištenje

Transport

Tijekom operacija u proizvodnji

Može se koristiti sa Zerust VCI pakiranjem

\* Neopasno zbrinjavanje: Proizvod u neotvorenom originalnom spremniku prije uporabe je neopasan otpad u Sjedinjenim Državama prema 40 CFR 261 (nema komponenti navedenih na popisima F, K, P ili U; nije zapaljiv, nije korozivan, nije reaktivan i nije otrovno).



## Tehnički podaci

Koristite Axxatec 80C na bazi vode za kristalno čistu, neljepljivu zaštitu.

<b>Informacije o proizvodu</b>	Tekući koncentrat na bazi vode za zaštitu od korozije.	
<b>Primjena</b>	Uranjanjem, četkom ili raspršivačem	
	Temperature primjene	10 to 32°C
	Vrijeme uranjanja	45 sec
	Vrijeme kapanja	0 - 15 min.
	Vrijeme sušenja	45 - 60 min.
	Razrjeđivanje	2 - 7.5%
	Viskozitet @ 21°C	650 cps (#63 spindle) @100 rpm
	Pokrivanje	75 m <sup>2</sup> /l kod 7.5% ocijedeno
	Debljina premaza	6 - 12 μm

<b>Svojstva</b>	Izgled	Tekućina boje jantara
	Površina	Prozirna, suha na dodir
	Uklanjanje	Alkalni čistač
	Sadržaj VOC	<35%
	Točka smrzavanja i paljenja	0° to 62°C
	pH	Približno 6 - 9

<b>Informacije o zaštiti</b>	U zatvorenom @ 2%	Do 6 mjeseci
	U zatvorenom @ 7.5%	Do 12 mjeseci
	Na otvorenom	Ne preporuča se
	Pakiranje/hermetički zatvoreno	Do 5 godina
	Metali	Željezo, Multi metalna zaštitna Ne preporuča se za pocinčane metale

<b>Skladištenje</b>	Temperatura	10 to 32°C
	Vrijeme upotrebe	Do 2 godine

**Odlaganje** Odložiti u skladu s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Informacije o jamstvu i odricanju od odgovornosti: Jamčimo da su naši proizvodi u skladu s dokumentiranim specifikacijama kvalitete. Podaci o proizvodu podložni su promjenama bez prethodne najave. Ne dajemo nikakva jamstva bilo koje vrste, izričita ili podrazumijevana u pogledu učinaka korištenja (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu ili ozljedu). Za sve informacije o jamstvu i odricanju od odgovornosti posjetite [www.zerust.com/warranty](http://www.zerust.com/warranty).

©2015 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Sva prava pridržana. NTIC je vlasnik sljedećih zaštitnih znakova: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, The ZERUST People® i boja "žuta". ABRIGO®, UNICO® i VALENO® registrirani su zaštitni znaci EXCOR GmbH, Joint Venture partnera NTIC-a.

## Kontakt u Hrvatskoj:

# K. Zagreb d.o.o.

KOROZIJA - ZAGREB d.o.o

Sustavi kontrole korozije, Apsorpcija razlivenih tekućina

Tel: +385 1 777 43

Mob: +385 91 7818 575

[prodaja@korozija.hr](mailto:prodaja@korozija.hr) [info@korozija.hr](mailto:info@korozija.hr)

[www.korozija.hr](http://www.korozija.hr)

## Mjere predostrožnosti

- Čuvati u dobro zatvorenom spremniku kako bi se očuvala učinkovitost VCI.
- Nije za uporabu na pocinčanim metalima.
- Testirajte prije uporabe na žutim metalima.
- Ne stavljajte tretirane metale u izravan kontakt s kartonskom ambalažom ili drvetom.

## Dostupnost

Zerust® Axxatec™ 80C prodaje se kao koncentrat.

### Kataloški broj

350-F-00005PL

350-F-00005DR

### Pakiranje

kanistar 19 l

Bačva 208 l